

Показатель	<b>ОГНЕЗА-ВГ спрей</b>	<b>CFS-SP SIL (Hilti)</b>
Основа	Акрил	Силикон
Огнестойкость	до 240 минут	до 180 минут
Минимальная толщина нанесения	5,1 мм	2 мм
Расход	6 кг на м <sup>2</sup>	2,6 кг на м <sup>2</sup>
Ширина шва	до 200 мм	до 200 мм
Время затвердевания мокрого слоя при t 20-23 °C	3мм - 30 часов	2мм - 5 часов
t применения	+5...+ 40 °C	+4...+ 40 °C
t хранения и транспортировки	+5...+ 40 °C	+4...+ 25 °C
t эксплуатации	-60° C... +80° C	-40° C... +80° C
Розничная цена	20кг – 10166р	Ведро 19л (25,08 кг) - 41 457р
Стоимость заделки герметиком 1 м <sup>2</sup>	3 050р	4 300р

\*При расчетах используются розничные цены